

DOBLEFIX TAPE FL200

MEMBRANA DOBLE CONTACTO

(con refuerzo intermedio)

Membrana doble contacto en rollos de ancho variable desde 30 mm a 50 mm. Largo 10 o 25 m

Film de intermedio de refuerzo impermeable.

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Film de refuerzo intermedio	-	PEBD
Espesor de film refuerzo intermedio	-	190 mic +/- 10 mic
Espesor total	-	1,00 mm +/- 0,1 mm
Espesor del film desmoldantes	-	60-80 mic.
Punto de ablandamiento del Adhesivo	ASTM E 28	100°C - 115°C
Resistencia a la tracción del film intermedio (*)	ASTM D 882	25 N/cm mín
Elongación a la rotura (*)	ASTM D 882	600 % mín
Adherencia sobre madera	ASTM C 794	Mínimo 15 N
Adherencia solapa / carrier barrera	ASTM C 794	Mínimo 15 N