

## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

**SMARTFIX LD 1200**

Membrana autoadhesiva con cubierta de Polietileno Coextrudado de color Blanco, de Baja densidad.

Adhesivo de contacto modificado con elastómeros sintéticos.

Posee film desmoldante siliconado de coextrudado.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>NORMA</b>	<b>VALOR</b>
Film base	-	PEAD Coextrudado
Espesor de film coextrudado	-	60 +/- 5 mic
Espesor total	-	1,10 - 1,20 mm
Espesor del film desmoldante	-	60 +/- 5 mic.
Espesor del adhesivo base	-	0,42 – 0,74 mm
Espesor adhesivo de contacto	-	400 +/- 50 mic
Punto de ablandamiento del Adhesivo de base	ASTM E-28	85 – 95°C
Punto de ablandamiento del Adhesivo de contacto	ASTM E-28	100 – 115°C
Adherencia sobre panel metálico	ASTM C-794	15 N
Adherencia sobre solapa	ASTM C-794	10 N