

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

SMARTFIX 1200

Membrana autoadhesiva con cubierta de aluminio gofrado reforzado con film de poliéster. Adhesivo de contacto modificado con elastómeros sintéticos.

Posee film desmoldante siliconado de coextrudado.

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Film base	-	Aluminio reforzado
Espesor de film base reforzado	-	20 +/- 2 mic
Espesor total	-	1,15 - 1,20 mm
Espesor del film desmoldante	-	60 +/- 5 mic.
Espesor adhesivo base	-	0,61 – 0,78 mm
Espesor adhesivo de contacto	-	400 +/- 50 mic
Punto de ablandamiento del Adhesivo de base	ASTM E-28	85 - 95°C
Punto de ablandamiento del Adhesivo de contacto	ASTM E-28	100 -115°C
Adherencia sobre panel metálico	ASTM C-794	15 N
Adherencia sobre solapa	ASTM C-794	10 N