

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

**SMARTFIX PINTABLE
600**

Membrana autoadhesiva con cubierta de aluminio gofrado reforzado con film de poliéster. Adhesivo de contacto modificado con elastómeros sintéticos.

Posee film desmoldante siliconado de coextrudado.

Color Blanco Pintable que permite igualar el color del sustrato reparado.

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Film base	-	Aluminio Blanco reforzado
Espesor de film base reforzado	-	20 +/- 2 mic
Resistencia a la tracción	ASTM D-1970	> 2 kN/m (>20 N/cm)
Elongación a la rotura	ASTM D-1970	> 12 %
Espesor total	-	0,50 - 0,65 mm
Espesor del film desmoldante	-	60 +/- 5 mic.
Espesor adhesivo de contacto	-	495 +/- 30 mic
Punto de ablandamiento del Adhesivo de contacto	ASTM E-28	100 – 115°C
Adherencia sobre panel metálico	ASTM C-794	15 N
Adherencia sobre solapa	ASTM C-794	10 N