

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

**SMARTFIX PINTABLE
950**

Membrana autoadhesiva con cubierta de aluminio gofrado reforzado con film de poliéster. Adhesivo de contacto modificado con elastómeros sintéticos.

Posee film desmoldante siliconado de coextrudado.

Color Blanco Pintable que permite igualar el color del sustrato reparado.

| PROPIEDADES | NORMA | VALOR |
|---|--------------|---------------------------|
| Film base | - | Aluminio Blanco reforzado |
| Espesor de film base reforzado | - | 20 +/- 2 mic |
| Espesor total | - | 0,95 - 1,00 mm |
| Espesor del film desmoldante | - | 60 +/- 5 mic. |
| Espesor del adhesivo base | - | 0,41 – 0,58 mm |
| Espesor adhesivo de contacto | - | 400 +/- 50 mic |
| Punto de ablandamiento del Adhesivo de base | ASTM E-28 | 85 – 95°C |
| Punto de ablandamiento del Adhesivo de contacto | ASTM E-28 | 100 – 115°C |
| Adherencia sobre panel metálico | ASTM C-794 | 15 N |
| Adherencia sobre solapa | ASTM C-794 | 10 N |