

## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

**SMARTFIX R-950**

Membrana autoadhesiva con cubierta de aluminio reforzado con tejido de rafia de PEAD. Adhesivo de contacto modificado con elastómeros sintéticos.

Posee film desmoldante siliconado de coextrudado.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>NORMA</b>	<b>VALOR</b>
Film base	-	Aluminio reforzado con rafia tejida
Espesor de film base reforzado	-	110 +/- 20 mic
Espesor total	-	0,95 - 1,00 mm
Espesor del film desmoldante	-	70 +/- 10 mic.
Espesor adhesivo base	-	0,3 - 0,5 mm
Espesor adhesivo de contacto	-	400 +/- 50 mic
Punto de ablandamiento del Adhesivo de base	ASTM E-28	85 - 95°C
Punto de ablandamiento del Adhesivo de contacto	ASTM E-28	100 -115°C
Adherencia sobre panel metálico	ASTM C-794	15 N
Adherencia sobre solapa	ASTM C-794	15 N